

JALPLAST
CÓDIGO: 751.201**DESCRIPCIÓN**

Pintura plástica de gama elemental de alta blancura y buen poder cubriente.

FUNCIONES

Para la protección y decoración de interiores y exteriores, en parkings, obra nueva, garajes, naves industriales. Recomendamos no aplicar Jalplast en exteriores de zonas costeras o de duras condiciones climáticas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza:	Dispersión Acrílica
Color:	Blanco
Aspecto:	Mate
Brillo a 85°:	≤ 6 %
Viscosidad a 25 °C:	115 ± 5 KU
Densidad:	1,61 ± 0,05 kg/L
Espesor y consumo recomendado:	9-12 m ² /L y capa
Número de capas:	2 capas
Secado a 25 °C	
Al tacto:	15 minutos
Repintado:	6 horas
Lavabilidad:	Clase 3 (UNE-EN 13300)
Valor límite de la UE categoría (A/a):	30 gr./l. (2010)
Valor COV máximo de este producto	1,6 gr./l.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Superficies:	Yeso, Hormigón, revoque, madera, fibrocemento, Soportes ya pintados Limpias, exentas de salitre y secas. Sobre superficies porosas, proveer una mano de JALFOND al agua. Sobre esmaltes viejos, lavar con una solución de agua y lejía. En superficies nuevas de ladrillo, cemento, etc., aplicar dos manos diluidas un 10-20%.
Sistema Aplicación:	Brocha, rodillo o pistola air-less.
Temperatura de trabajo y almacenamiento:	Mín. 5°C – Máx. 40°C.
Dilución:	Primera mano < 10 % agua de agua según el sistema de aplicación Segunda mano < 5 % de agua según el sistema de aplicación
Envasado:	4 L y 15 L

OBSERVACIONES:

Esta información es el resultado de nuestros ensayos en laboratorio y experiencia adquirida en su uso industrial. El cliente debe comprobar que cada producto cumple con las especificaciones requeridas por su sistema. Al estar fuera de nuestro control las condiciones de aplicación, no es posible garantizar su comportamiento. Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 09/2021 Rev-4